

CTX – 239 „FIX A LEAK“

Návod

Chemikália je určená pre zamedzenie úniku vody z bazénov, vírivých vaní, nádrží, potrubia a pod. Bola overená účinnosť prípravku, ale nie je možné dať záruku výsledku jeho použitia, nakoľko závisí na charakteroch praskliny a úniku vody. Prípravok bol výrobcom, firmou Marlig Industrie Inx., úspešne odskúšaný v rôznych klimatických podmienkach.

Vlastnosti:

Zloženie: Silikát sodný (SiO₂ Na₂O)

Vzhľad: viskózna tekutina

Farba: biela

Hustota (pri 20°C): 1,393 – 1,396 g/cm³

pH (pri 20°C): 11-11,5

Špecifická hmotnosť: 3,22

Relatívna hustota: 41°baume/pri 68 °F

Bezpečnostné opatrenia:

Nie je toxický, nie je horľavý

R20/21/22 Zdraviu škodlivý pri vdychovaní, styku s kožou a pri použití

S2 Uchovajte mimo dosahu detí

S13 Uchovajte oddelene od potravín, nápojov a krmív

S24/25 Zamedzte styku s kožou a očami

S26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc

S46 Pri použití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo štít na tvár

S29/56 Nevylievajte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v zbernom dvore zvláštnych alebo nebezpečných odpadov

Zodpovednosť za použitie prípravku je na užívateľovi

1. Charakteristika

- FIX A LEAK je aplikovateľný na akomkoľvek druhu bazéna, vírivých vaní, potrubí atď. nezávisle na materiály, ktorý bol použitý pri výstavbe: betón, farba, sklenené vlákno, akrylát, fólia atď.
- Je rovnako dobre funkčný pri materiáloch, z ktorých bolo vyrobené potrubie /napr. PVC, ABS, Vulcathen, meď, oceľ atď.)
- FIX A LEAK nepoškodzuje vnútro bazénov ani vírivých vaní
- Nepoškodzuje filtračný systém, s ktorým je v kontakte
- Zamedzuje korózií
- Neobsahuje kovy

2. Dávkovanie

Dávka: pridať 1-2 litre FIX A LEAK na každých 100 m3 vody

Nikdy neprekročiť dávku 4 litre na každých 100 m3 vody v prípade, že po nadávkovaní sa bude používať bazén bez výmeny vody. V prípade, že bude použitá väčšia koncentrácia chemikálie, odporúčame vymeniť vodu pred použitím bazéna.

Toto dávkovanie je orientačné a môže byť modifikované podľa situácie a druhu úniku.

Efektívnosť výrobku je závislá na rozsahu praskliny.

3. Spôsob použitia

- Naplniť kompletne bazén či vírivú vaňu
- Označiť hladinu vody v bazéne
- Pri bazénoch s pieskovým alebo kremičitanovým filtrom, prepnite ovládací ventil filtračného systému do pozície „recirkulácia“ /nesmie prechádzať filtrom/
- Pri bazénoch s iným druhom filtra sa odporúča vybrať filtračné prvky alebo vykonať by-pass filtra pred použitím chemikálie.
- Vždy je potrebné fľašku FIX A LEAK pred použitím pretrepať.
- Priviesť do činnosti filtračný systém a pomaly dávkovať doporučenú dávku FIX A LEAK skimmerom. V prípade prelivového bazéna dávkovať priamo do bazéna vedľa recirkulačnej trysky, aby sa prípravok rovnomerne rozdelil.
- Otvorte úplne ventil sania dnovou výpusťou a privrite sanie prelivom.
- Udržujte filtračný systém v chode- pozícia recirkulácia- do tej doby, než sa prasklina/ny úplne zacelí a neprepúšťa vodu. Predpokladaná doba je minimálne 24-48 hodín.
- Overiť v priebehu 2-3 dní, či sa neznižuje hladina vody v bazéne, čím sa preverí zacelenie prasklín.
- Akonáhle sú praskliny odstránené, prepnite ovládací ventil filtračného zariadenia do polohy „filtrácia“
- Postup je možné zopakovať v prípade, že sa praskliny nepodarilo úplne odstrániť.